

### 55530: BASE 55539: CURING AGENT 95370

**Beskrivelse:** HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 er en to-komponents polyuretanemalje med høy glans, som er spesielt godt egnet til påføring med pensel. Har utmerket glans- og fargebestandighet. Svært holdbar og beskytter mot slitasje og nedbrytning.

**Anbefalt bruk:** Til bruk på glassfiber, stål, aluminium og kryssfinér. For innvendig og utvendig bruk over vannlinjen.

**Driftstemperaturer:** Maksimum, bare tørr eksponering: 120°C/248°F - 140°C/284°F (topp)

**Tilgjengelighet :** Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

#### PRODUKTDATA:

Fargenumre/Colours: 10231\*/ Hvit.  
Finish/Glans: Høyglanset  
Volum tørrstoff, %: 56 ± 1  
Teoretisk spreddeevne: 16 m<sup>2</sup>/l [641.6 sq.ft./US gallon] - 35 micron/1.4 mils  
Flammepunkt: 35 °C [95 °F]  
Spesifikkevekt: 1.3 kg/liter [10.7 pund / US gallon]  
Berøringstørr: 6 time(er) 20°C  
12 time 10°C/50°F  
La tørke før pussing/sliping: 24 time(er) 20°C  
48 time(er) 10°C/50°F  
Gjennomherdet: 7 dag(er) 20°C  
14 dag(er) 10°C/50°F  
VOC-innhold: 375 g/l [3.1 pund / US gallon]  
Lagerstabilitet: 3 år 25°C/77°F

*\*andre farger ifølge sortimentslisten.*

*De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..*

#### PÅFØRINGSDATA:

**Versjon, Blandet/mixed produkt: 55530**

**Blandingsforhold:** BASE 55539: CURING AGENT 95370  
2:1 på volum. Omrør Basen, tilfør Herder/Curing Agent, og bland godt. La den blandede malingen hvile i flere minutter før bruk, slik at luftbobler slippes ut.

**Påføringsmetode:** Pensel/Rulle/Malepute/Sprøyte

**Tynner (maks.vol.):** HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 (Pensel/Rulle/Malepute): maks.. 15%  
HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511 (Sprøyte): maks.. 35%  
Luftsprøyte (HVLP) / konvensjonell (gravitasjonsmating) / konvensjonell (sugemating) / konvensjonell (trykkmating)  
1.2-1.5 mm / 1.4-1.6 mm / 1.4-1.8 mm / 1.0-1.2 mm

**Brukstid:** 6 time(er) 20°C  
12 time(er) 10°C/50°F

**Rengjøring av verktøy:** HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 eller HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511

**Tørrfilmtykkelse:** 35 mikron [1.4 mils]

**Våtfilmtykkelse:** 75 mikron [3 mils]

**Overmalingsintervall, min.:** 8 time(er) 20°C  
16 time(er) 10°C/50°F

**Overmalingsintervall, maks.:** 3 dag(er) 20°C  
6 dag(er) 10°C/50°F

**Sikkerhet:** Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	<p><b>Stoffblanding:</b> Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med et egnet rengjøringsmiddel, og slip med tørt sandpapir. Fjern støv forsiktig med rent vann.</p> <p><b>Tidligere malte/lakkede overflater:</b> Slip, rengjør og tørk overflaten</p> <p><b>Priming/Grunning:</b> Prime/Grunn med spesifisert HEMPEL'S PRIMER.</p> <p><b>Umalte/ulakkede overflater:</b> <b>Glassfiber:</b> Puss med sandpapir, og fjern alt støv. <b>Stål:</b> Fjern salt og andre urenheter ved rengjøring med ferskvann (høyt trykk). Fjern all rust og løst materiale ved hjelp av sandblåsing eller rengjøring med mekanisk verktøy. Fjern støv osv. <b>Aluminium:</b> Høytrykksspyl med ferskvann. Sandblås( grit) med ikke-metallisk slipemateriale. <b>Kryssfinér</b> Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Forsegl den tørre overflaten med en egnet sealer/impregnering for tre.</p>
PÅFØRING AV PRODUKTET:	<p><b>Metode:</b> Påfør to strøk av produktet. Tilsett om nødvendig tynner for at påføringen skal gå lettere.. For å oppnå en jevn overflate anbefales pussing med sandpapir mellom strøkene (fjern støv).</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.</p>
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S SEALER 05991 (for kryssfinér) HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
Anmerkninger:	
Omrøring/blanding:	Rør produktet godt om før bruk.
Filmtykkelse/tynning	Kan spesifiseres i andre filmtykkelser enn angitt, avhengig av formål og bruksområde. Dette vil endre spredeevnen og kan påvirke tørketiden og overmalingsintervallet. Tynn minst mulig for å sikre at riktig filmtykkelse oppnås. Mengden tynner er avhengig av påføringsforholdene: temperatur, ventilering og underlag.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Herder:	Følsom overfor fuktighet. Selv små mengder el. spor av vann i den blandede malingen vil redusere brukstiden og medføre svakheter i malingsfilmen. Vær forsiktig ved åpning av herder-emballasjen da overtrykk kan forekomme. Ikke sett lokk på spann som inneholder ferdigblandet produkt. Lagres kaldt.
Overmaling:	Dersom maksimum overmalingsintervall overskrides, skyl med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt. Hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må du fjerne disse med et egnet rengjøringsmiddel, skyl med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt.
Merk:	<b>HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 Kun til profesjonell bruk.</b>
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

5553010231